

PROPIEDADES FÍSICAS	VALORES NOMINALES	UNIDADES	MÉTODO
DENSIDAD	1,24	g/cm ³	
CAUDAL (210°C /2.16KG)	8	g/10 min	ISO 1133-A
CAUDAL (190°C /2.16KG)	3	g/10 min	ISO 1133-A
PUREZA ESTEROQUÍMICA	96	(% L-isomero)	
MONÓMERO RESIDUAL	0.3% (max)		
HUMEDAD (COULOMÉTRICO KAR L-FISHER)	400 (max)	ppm	
TEMPERATURA DE FUSIÓN	155°	°C Tm (DSC)	
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN DEL VIDRIO	55 - 60°	°C Tg (DSC)	

PROPIEDADES MECÁNICAS	VALORES NOMINALES	UNIDADES	MÉTODO
MÓDULO DE TRACCIÓN	3500	MPa	ISO 527-1
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	45	MPa	ISO 527-1
TENSIÓN AL RENDIMIENTO	5% (max)		ISO 527-1
IMPACTO CHARPY MUESCA, 23°C	≤5	kJ/m ²	ISO 179-1eA

PROPIEDADES DE IMPRESIÓN	VALORES NOMINALES	UNIDADES	MÉTODO
TEMPERATURA DEL NOZZEL	200 - 230	°C	
TEMPERATURA DE LA CAMA	50 - 70	°C	
VENTILADOR	ON (100)	%	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	80-120	mm/s	

MATERIAL SUGERIDO DE LA CAMA: Glass/Glue, BuildTak, BlueTape, Garolite

TAMAÑO DE LA BOBINA
1Kg

DIÁMETRO
1,75 mm

COLOR
Varios

PACKAGING
Bolsa reutilizable, bobina y sílice

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor).
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto.
*Compatible con la mayoría de impresoras 3D FDM del mercado